



ARGENT 880 C

La lámina Argent 880 C reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite el paso de una gran parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento y su lado opaco garantiza la privacidad lejos de miradas curiosas, proporcionando al mismo tiempo un aspecto exterior contemporáneo. Refuerzan sus ventanas impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de golpe o explosión. Conforme al estándar europeo EN 12600.



Garantía
10 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma 12600
1B1



Norma REACH RoHS **CUMPLE
CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	14 %
Reflejo de luz visible exterior	56 %
Reflejo luz visible interior	52 %
Energía solar total rechazada	80 %
Energía solar total rechazada 2*	75 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	55 %
Absorción de energía solar	33 %
Transmisión de energía solar	13 %
Reducción del deslumbramiento	85 %
Valor "g"	0.16
Valor "u"	5.1
Coefficiente de sombra	0.2
Resistencia a la tracción (kg/cm ²)	40
Alargamiento a la rotura	125%
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	240 μ

Color desde el exterior : PLATA

COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster 25μ, con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster 100μ
5. Adhesivo
6. Poliéster 100μ
7. Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la lámina en caso de choque, polimerizando el vidrio dentro los 30 días
8. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lámina de seguridad con adhesivo PS reforzado que requiere una solución de aplicación adecuada (Film On ref 600-F0355 y 2cl/litro de agua) y una escobilla de goma de seguridad adecuada 150-054/150-055/150-056. No limpie durante al menos 1 mes y no aplique pegatinas u otros adhesivos a la lámina.

TACK SYSTEM Via XXV Aprile, 50D-20040 Cambiago (MI) Los comerciales ☎ danielegalassi@tacksystem.it ☎ 3316542260 Dirección Comercial ☎ andreasturari@tacksystem.it
☎ 3407836946 +39 02 950690 1